



Masa ceramiczna G&S 254

Nr katalogowy: GS 254

Producent: GOERG & SCHNEIDER GmbH u. Co. KG

Czas wysyłki: 3 dni

Cena

49,00 PLN

Opis produktu

Zastosowanie:

Drobnosiarnista glina do toczenia i modelowania o dobrej stabilności. Doskonała baza szkliva.

Temperatura pracy: 1000 - 1280°C.

Dane techniczne:

Szamoto / Wielkość ziarna: 25% / 0-0,2 mm

Skurcz na sucho: 6,0%

1070°C: 3,0% Skurcz podczas wypalania / 10,0% Absorpcja wody

1140°C: 6,0% Skurcz podczas wypalania / 4,0% Absorpcja wody

1240°C: 6,0% Skurcz podczas wypalania / 1,0% Absorpcja wody

Spiekanie (WA ≤2%) 1220°C

CTE (20-400°C) 64 * 10⁻⁷/K (Wstępne wypalanie: 1000°C)