



Masa ceramiczna G&S 264

Nr katalogowy: GS 264

Producent: GOERG & SCHNEIDER GmbH u. Co. KG

Czas wysyłki: 3 dni

Cena

49,00 PLN

Opis produktu

Parametry

- absorpcja wody po wypale 1140 stopni: 4%
- absorpcja wody po wypale 1240 stopni: 1%
- T. max.: 1280°C
- szamot: 0-0,5 mm - 25%

Opis

Masa kamionkowa G&S 264. W jasnym kolorze do kremowego.

Zawartość szamotu: 25%, 0 - 0,5 mm.

Zalecany zakres wypalania to 1000 ° C - 1280 ° C.

Do wielu zastosowań.